

## 別珍・コール天生地

□適用範囲 この基準は、別珍・コール天生地に適用する。

### 1. 生地基準

注) ○印 必須項目 無印 選択項目

試験項目		試験方法	判定基準		備考
○組	成	JIS L 1030	表示に対して適正であること。		
	織度又は番手 密度・組織 幅・長さ・重さ		注文書通りであること。		
	外観		別に定める外観検査基準に適合していること。		
○表	示		適正であること。		法律規制があるものはそれに従っていること。
染色	○耐光	JIS L 0842 第3露光法	一 般	プリント	
			4級以上 〔淡色・鮮美色は3級以上〕	3-4級以上 〔淡色・鮮美色・防 抜染は3級以上〕	
堅ろう度	○洗濯	JIS L 0844 A-1号	変退色4級以上, 汚染3級以上		水洗いするものに適用。
	○摩擦	JIS L 0849 II形 学振形法	乾燥3級以上, 湿潤1-2級以上		淡色のものは除外。
	○ドライクリーニング	JIS L 0860 A法	変退色4級以上, 汚染3-4級以上		ドライクリーニングするものに適用
物性	寸法変化率	○浸せき	JIS L 1096 D法 石けん液浸せき法	2~4%	
		○プレス	JIS L 1096 H-2法 蒸熱オープン法	±2.5%以内	アイロン掛け不要のものは除外。
		○ドライクリーニング	JIS L 1096 J法 ドライクリーニング法	±2%以内	ドライクリーニングするものに適用。
	○引張強さ	JIS L 1096 A法 ストリップ法	たて・よこ150N以上		
	引裂強さ	JIS L 1096 D法 ペンジュラム法	たて・よこ8N以上		
	パイル保持性	JIS L 1075 A法 ユニバーサル形法	摩擦500回…60%以上		

試験項目	試験方法	判定基準	備考
物性	毛羽付着	QTEC法 (セロテープ法)	3級以上
安全性	樹脂加工剤・防虫加工剤・抗菌加工剤・防かび加工剤・難燃加工剤・ 蛍光増白剤・衛生加工剤・柔軟加工剤		法律規制又は行政 指導に従っている こと。